

RESIDENCIAL

Pintura Vinil Acrílica para Interiores y Exteriores.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

PRODUCTO: Pintura base agua con excelente resistencia al exterior y alto poder cubriente. Una vez seca, forma una película flexible de fina apariencia satinada.

TIPO: Vinil acrílica

USOS RECOMENDADOS: Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, madera, concreto, mortero, ladrillo, etc., recubrimiento de alta perfección que requieran una alta lavabilidad para uso ideal en baños y cocinas.

COLORES:

Blanco, negro, azul colonial, violeta, rosa mexicano, naranja, ocre, canario, rojo oxidado, rojo vivo, azul rey y verde hoja.

ACABADO: SEMIGLOSS brillo @ 85° (pendiente)

PARAMETROS FISICO QUIMICAS:

SOLIDOS POR PESO EN %:

Blanco	45.0 a 59.0
Tonos intensos	35.0 a 45.0

SOLIDOS POR VOLUMEN EN %:

Blanco	40.0 a 48.0
Tonos intensos	30.0 a 35.0

VISCOSIDAD: () CPS

DENSIDAD (g/ml): 1.100 a 1.250

LAVABILIDAD: Mayor a 5,000 Ciclos.

CARACTERISTICAS ESPECIALES:

GENERAL: Pintura vinil acrílica de acabado SATINADA con pigmentos resistentes a la decoloración al sol y magnífica resistencia a la alcalinidad, puede ser aplicada al exterior sobre tabique, concreto y todo tipo de aplanados, así como excelente inhibidor al crecimiento de hongos y algas.

EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE: Este producto está fabricado con materias primas que no contienen elementos a base de plomo y de mercurio.

INFORMACION DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como: polvos, grasas, incluyendo el salitre y alcalinidad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO: Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre si antes de usarlos para uniformar el color.

DILUCION: El producto se puede diluir con agua limpia a la viscosidad que requiera cuando se aplique con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo de un 15% con agua limpia. Cuando la aplicación sea por rodillo la pintura debe diluirse máximo con un 10% con agua limpia.

METODO DE APLICACIÓN: Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.

La Pintura se puede lavar después de siete días de aplicada.

Se puede utilizar equipo de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas. Evite volver pasar la brocha en las áreas ya pintadas.

Nota: nunca descarte la operación de empapelado. Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Brocha: para obtener un acabado más terso.

Rodillo: liso o terso.

Equipo de aspersión convencional o Airless.

CARTA TECNICA



PRECAUCIONES AL APLICAR: Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y los 33° C (90° F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si va a pintar exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidades de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele.

APLICACIÓN: Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva utilice el SELLADOR VINILICO diluido 3 partes de agua por 1 de sellador.

Si la superficie tiene problemas de alcalinidad y eflorescencia (sales), utilice el SELLADOR VINILICO diluido 1 parte de agua por 1 parte de sellador.

Si va a repintar la superficie utilice el SELLADOR VINILICO diluido 5 partes de agua por 1 parte de sellador.

En el caso de usar colores intensos para pintar se recomienda utilizar el SELLADOR PIGMENTADO igualado a un color similar al de la pintura y diluido 1 parte de sellador por 1 de agua.

Después aplique 2 capas de VINILICA SUPER MAYA para lograr el desarrollo del color y satinado completo.

TIEMPO DE SECADO: Condiciones climáticas a 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa; la primera mano seca al tacto 30 minutos. Para aplicar la segunda mano debe esperar 60 minutos.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA: 5.0 milésima de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA: 2.0 – 3.0 milésima de pulgada.

RENDIMIENTO TEORICO:

Blanco	10.0 a 12.0 m ² /L
Tonos intensos:	7.0 a 9.0 m ² /L

Nota: estos rendimientos aplican en superficies lisas, en superficies medio rugosas y rugosas absorben más pintura y rinde menos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos y seque con trapo limpio y seco. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha, lave con agua y después con Thinner o con otro solvente de buena calidad.

MANEJO DEL PRODUCTO:

INFLAMABILIDAD: Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO: En envases cerrados entre 5 y 35° C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO:

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas, ni ninguna otra condición extrema.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.

PRESENTACION DEL ENVASE:

- Galón; 4 L
- Cubeta; 19 L

INFORMACION IMPORTANTE:

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES: Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta CARTA TECNICA representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto,

CARTA TECNICA



esta información debe servir sólo como una guía general, y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la CARTA TECNICA de este producto, disponible a través de la línea de atención al cliente o en el correo electrónico ventas@pinturasmirador.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente a lo recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes; En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos de PINTURAS MIRADOR autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTIAS, NI EXPRESAS, NI IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE

POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contando a partir de la fecha de compra.