



CENTURY

LACA PROFESIONAL DE NITRO BRILLANTE

LÍNEA

3004 – Laca profesional de nitro brillante

PRESENTACIONES

Litro 1 Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19 Lts

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de pulgada)

8.3 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Laca transparente de nitrocelulosa de acabado brillante para su uso en interiores. Se utiliza para dar un acabado brillante, terso y de alta calidad a la madera. Presenta buen brillo con buena nivelación, y tiempo de secado rápido.

Recomendado para trabajos donde no se necesite de una gran resistencia física o química.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia Líquida	Líquido transparente	N.A.
Viscosidad Brookfield RVT aguja # 2, 20 rpm, 25°C	600 - 900	cP
Densidad	0.92 – 0.96	g/mL
Sólidos en Peso	24 – 28	%

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tiempo de secado al polvo	10 - 15	Minutos
Tiempo de secado entre mano y mano	30 - 40	Minutos
Tiempo de empaque	Mínimo 24	Horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de impurezas, polvo, grasa, humedad en la superficie o cualquier otro contaminante. Si va a utilizar madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija grano 150, posteriormente cambiar a lija de grano 180 y por último lijar con 220 o 240.

Para triplay de pino se recomienda primero lijar con lija 180 y por último con lija grano 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera, una vez terminado el proceso de lijado limpie perfectamente el polvo para evitar problemas de adherencia.

Para dar color a la madera se recomienda el uso de nuestras tintas al alcohol o tintas al aceite de **IPESA**. La madera debe estar previamente sellada con cualquiera de nuestros selladores de nitrocelulosa, se recomienda aplicar de dos a tres manos del sellador dejando secar entre mano y mano 30 minutos, se sugiere asentar entre mano y mano con lija 320 para eliminar el repelo y conseguir una superficie más tersa.



CENTURY

LACA PROFESIONAL DE NITRO BRILLANTE

LÍNEA

3004 – Laca profesional de nitro brillante

PRESENTACIONES

Litro 1 Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19 Lts

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

**RENDIMIENTO
TEÓRICO**
(1 milésima de
pulgada)

8.3 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente el producto. Adicione hasta 150 % de Thinner estándar o Thinner Americano de buena calidad.

En climas húmedos, fríos o de calor excesivo se recomienda el uso de retardador en un porcentaje de 2 a 5% sobre la cantidad de solvente adicionado, para evitar la formación de velo, blanqueamiento o burbujas en la película seca, hay que tener en consideración que al adicionar el retardador el tiempo de secado se va a incrementar.

Se recomienda hacer pruebas previas en el área de aplicación para determinar el porcentaje de dilución adecuado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal (mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.

Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para aplicación por aspersión se recomienda utilizar una pistola convencional usando una presión de aire de 25 a 35 lb/plg²,. Agite perfectamente el material antes de usar. Se recomienda aplicar dos manos de laca a un espesor de 3 a 5 milésimas de pulgada húmeda, dejando un tiempo de secado de 30 a 40 minutos entre mano y mano.

Se recomienda dejar secar el producto aplicado en un área libre de corrientes de aire para evitar que se le pegue el polvo.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda lavar el equipo con thinner estándar.

RECOMENDACIONES

No mezcle con otros productos no recomendados por esta carta técnica.

Este producto no esta diseñado para ser aplicado al exterior.

No se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede presentar hervido en la película.

Se recomienda lavar el equipo utilizado con Thinner estándar

No aplique a temperaturas por debajo de los 10°C, ni mayores de 40°C.

El rendimiento del producto puede variar dependiendo del sellado de la madera y del método de aplicación utilizado.



CENTURY

LACA PROFESIONAL DE NITRO BRILLANTE

LÍNEA

3004 – Laca profesional de nitro brillante

PRESENTACIONES

Litro 1 Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19 Lts

DILUYENTES

Thinner estándar
Thinner americano

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de pulgada)

8.3 m²/L

BRILLO A 60°

Mínimo 80 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos. Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños. Con el tiempo el producto puede presentar incremento de color.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado